

POLIETILENE ESPANSO IN FOGLI

Scheda tecnica



Caratteristiche / Features	Vantaggi / Benefits
<p>Bobina di schiuma PE a celle chiuse, morbida ed elastica/ Coil of closed-cell, soft and elastic PE foam</p>	<p>Misure su richiesta / Other sizes on request</p>
<p>Caratteristiche/ Characteristics:</p> <p>Densità da / D from : 25 kg/m³</p> <p>Temperatura di applicazione/ Application temperature: -40° C to +90° C</p> <p>Stabilità dimensionale/ Dimensional stability : ≤ 4%</p> <p>Assorbimento acqua/ Water uptake : ≤ 3%</p> <p>Carico di rottura/ Tensile strength: ≥ 250 kPa</p> <p>Allungamento alla rottura/ Elongation at break: ≥ 150%</p> <p>Resistenza allo strappo/ Tear resistance: ≥ 12N/cm</p>	<p>Personalizzabile e riciclabile / Customizable and recyclable</p>
<p>Largo impiego nel settore dell'automotive, elettronica, costruzioni, farmaceutico e sport/ Wide use in automotive, electronics, construction, pharmaceuticals and sports</p>	

POLIETILENE ESPANSO IN FOGLI

Misure standard



Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
190	245	1,5
410	245	1,5
510	245	1,5
600	245	1,5
1200	790	3
ULTERIORI MISURE SU RICHIESTA		